

1.Стирка шкур (морение):

0,5-1,0 г/л привоцел(стиральный порошок),2г/л аммиак 25%,соль 10-20 г/л,температура 36-38 град.Отмачивать помешивая шкуры 1 час.

2.Полоскание шкур.

3.Хромирование(травление) меха:

2г/л хромпик,соль 10г/л,температура 32-35 градусов.Отмачивать помешивая 3 часа.

4.Хорошо отжать шкуры.

5.Покраска (крашение) меха:

соль 10г/л;0,15 г/л перекатихин;аммиак 25% 1,2 г/л;резорцин 1,5 г/л;краситель для меха чёрный Д 3,5 г/л;температура воды 36-38 град;0,5-1,0 г/л привоцел(стиральный порошок).В красильный раствор загружаем шкуры и хорошо помешиваем.Через 30 мин добавляем перекись водорода 30% из расчёта 5г/л.После этого шкуры должны находиться в растворе 2,5 часа(временами помешивать),после чего их достают и отжимают.

6.Стирка меха:

После покраски меха шкуры стирать в воде 36-38 град. с порошком 3г/л (привоцел или другое моющее средство).

7.Полоскание меха (в холодной воде).

Далее обработка по обычной схеме:жирование-сушка-откатка-разбивка шкур.

Подробнее о покраске меха читайте " [Покраска меха](#) ".