

### 1.Стирка шкур (морение):

Растворить в воде из расчёта 0,5-1,0 г/л моющее средство для меха привоцел (стиральный порошок), 2г/л аммиак 25%, соль 10-20 г/л, температура 36-38 градусов. Отмачивать помешивая 1 час.

### 2.Полоскание меха.

### 3.Хромирование(травление) меха:

1,2 г/л хромпик, соль 10г/л, темп 32-35 градусов. Отмачивать помешивая 3 часа.

### 4.Хорошо отжать шкуры перед покраской меха.

### 5.Покраска, крашение меха:

соль 10г/л; 0,15 г/л перекатохин; аммиак 25%-не употребляется; резорцин 1,2 г/л; краситель для меха жёлтый Н 1 г/л; температура воды 36-38 град. В красильный раствор загружаем шкуры и хорошо помешиваем. Через 30 мин добавляем перекись водорода 30% из расчёта 2 г/л. После этого шкуры должны находиться в растворе 2,5 часа (временами помешивать), после чего их достают и отжимают.

### 6.Стирка шкур:

После покраски, крашения шкур мех стирать в воде 36-38 град. с порошком 3г/л (привоцел или другое моющее средство).

### 7.Полоскание меха (в холодной воде).

Далее обработка по обычной схеме: жирование-сушка-откатка-разбивка шкур.

Подробнее о покраске меха читайте "[Покраска меха](#)".