

Покраска (крашение, окраска) меха норки проводится при ЖК=15

Шкуры норки после дубления !

Вывернуть по волосу.

Мойка шкур проводится при температуре $t=32$ градуса в течении 1,5 часа в растворе:

РТ-90 7,5 мл/л

соль NaCl 40 г/л

Сток, промывка, отжим шкур.

Покраска, крашение меха норки рейнфорсинг (рейфорсинг) проводится при температуре $t=32-35$ градуса до утра в растворе:

соль NaCl 40 г/л

WETTER HAC 0,5 мл/л

LP-12-B 2,5 мл/л

L-10-C 20 г/л

STABILIZER MK 10 г/л

Шкуры вращать в баркасе 5 минут:

P-40-B-NEW 20 г/л

DYE BROWN 30-R 5 г/л

Шкуры вращать 30 минут, затем покой 6-8 часов, вращать баркас 30 минут, DEVELOPER KMC 15 мл/л

Шкуры вращать в течении 30 минут, оставить до утра.

На утро: вращать шкуры 30 минут, затем

Сток, отжим.

Протряхивание шкур в сетчатом барабане в течении 1 часа 15 минут, затем

Мойка шкур проводится при температуре $t=32-35$ градуса в течении 3 часов в растворе:

соль NaCl 30 г/л

SUPER LOTAN A 3 мл/л

LIQVID BRIGHTENER B-2 0,5 мл/л, затем

Сток, отжим, выворачивание шкур по кожаной ткани.

Осветление для рейнфорсинг (рейфорсинг) проводится при температуре $t=32-35$ градуса

LS-33-A 2,125 г/л

LS-33-B 0,375 г/л

Додубливание шкур норки проводится при температуре $t=32-35$ градуса в течении 2 часов в растворе:

соль NaCl 30 г/л

Алюмоаммонийные квасцы 25 г/л

TANNING ASSIST B 2 г/л

Спустя 1,5 часа:

LS-33-A 2,125 г/л

LS-33-B 0,375 г/л

Спустя 30 минут: сток.

Затем – отжим, подготовка к жированию, мялковое жирование, химчистка, строжка шкур норки по обычной схеме.