

Достаточно универсальный рецепт. Подходит для покраски в чёрный цвет практически любого вида меха.

1. стирка (морение):

0,5-1,0 г/л привоцел (стиральный порошок), 3 г/л аммиак 25%, соль 20 г/л, температура 36-38 град. Отмачивать помешивая 1 час.

2. полоскание шкур

3. Хромирование (травление) меха:

2-3 г/л хромпик, 1,5 г/л уксусная кислота 98%, соль 20 г/л, темп 26-28 град. Отмачивать помешивая 3 часа.

4. Полоскание шкур (можно не полоскать, просто хорошо отжать).

5. Покраска, крашение меха:

соль 20 г/л; урзол 3-4 г/л (Урзол потолочь, растворить в горячей воде); 1,5 г/л перекатохин; 0,5-1,0 г/л привоцел (стиральный порошок); аммиак 25% 1 г/л; температура 36-38 град. В красильный раствор загружаем шкуры и хорошо помешиваем. Через 30 мин добавляем перекись водорода 30% 6 г/л. После этого шкуры должны находиться в растворе 2,5 часа (временами помешивать), после чего их достают и отжимают.

6. Стирка меха:

После покраски меха шкуры стирать в воде 36-38 град. с порошком 3 г/л (привоцел или другое моющее средство).

7. Полоскание шкур (в холодной воде).

Далее обработка по обычной схеме: жирование-сушка-откатка-разбивка шкур.

Подробнее о покраске меха читайте "[Покраска меха](#)".