

Проводится на шкурах норки при ЖК=15

Шкуры норки после пикеля, можно после отмачивания

Вывернуть шкуры по волосу

Пикелевание шкур при температуре $t=32-35$ градуса до утра в растворе:

соль NaCl 60 г/л

WETTER HAC 0,5 мл/л

SUPER LOTAN A 3 мл/л

Спустя 1 час добавить:

STABILIZER MK 2 г/л

L-10-C 2 г/л

Спустя 1 час добавить:

P-40-B-NEW 10 г/л

Спустя 1 час добавить кислоту:

HCOOH 4 мл/л

Вращать шкуры 1 час,далее

На утро вращать баркас 30 минут,далее

Сток. Отжим.

Протряхивание шкур проводится в сетчатом барабане 1 час 15 минут,затем

Мойка шкур проводится при температуре $t=32-35$ градуса в течении 3 часов в растворе:

соль NaCl 60 г/л

SUPER LOTAN A 3 мл/л,затем

Сток, отжим, выворачивание шкур на кожевую ткань

Дубление шкур проводится при температуре $t=32-35$ градуса до утра в растворе:

соль NaCl 40 г/л

Алюмоаммонийные квасцы 45 г/л

TANNING ASSIST B до уровня $pH=3,7-3,8$ 4 г/л

Загрузить шкуры в баркас:

Спустя 2 часа добавить дубитель:

TAN EZN 2 мл/л

Спустя 2 часа добавить:

LOWENOL EML 2 г/л

На утро вращать шкуры 30 минут,затем

Сток.

Далее – отжим, подготовка шкур к жированию, мялковое жирование, химчистка, строжка по обычной схеме выделки шкур.