

Выделка шкур бобра проводится при жидкостном коэффициенте ЖК=20.

Перед выделкой шкуры необходимо разрезать пластом.

Отмачивание 1: На 1 литр воды, при 30°C. Время первоначального отмачивания составляет 3-4 часа.

Растворить в воде :20 г - NaCl и добавить-

WETTER HAC 1 мл/л

20 г - NaCl. Далее

Отжим.

Мокрая мялка шкур проводится в течении 15 мин. или мятые шкур

Отмачивание шкур 2: проводится при t=30°C, до утра.

соль NaCl 20 г/л

WETTER HAC 1 мл/л

Добавить ELBRO 100-C 0,5-2 г/л (только для шкур без признаков теклости по волосу)

На утро: отжим шкур.

Мокрая откатка шкур в течении 10-15 мин.

Протряхивание шкур, после чего проводится

Мездрение шкур

Пикелевание шкур енота проводится при t=32-35°C, до утра

В 1 литре воды растворить:

соль NaCl в количестве 50 г/л

WETTER HAC 0,5 мл/л

Добавить Brushing Rascoon Extra из расчёта 2,5 мл/л.

Спустя 3 часа добавить:

Гликолевой или молочной кислоты 80% из расчёта 5 мл/л

Спустя 2 часа добавить

HCOOH из расчёта 3 мл/л

На утро добавить:

Super Lotan A от 2 до 4 г/л (только для шкур без признаков теклости по волосу)

Спустя 2-3 часа произвести

контроль уровня (pH около 3) далее, отжим шкур, протряхивание.

Разбивка шкур, затем

Строжка голов и шей шкур на дисковом станке

Дубление шкур енота производится при t=32-35°C, до утра

соль NaCl 50 г/л

Алюмоаммонийные квасцы из расчёта 40 г/л

TANNING ASSIST B 3 г/л

Перед применением TANNING ASSIST B необходимо растворить в небольшом Объёме теплой воды и постепенно добавлять во вращающийся баркас, когда раствор будет прозрачным, необходимо загрузить шкуры.

Спустя 30 мин добавить оптические отбеливатели и тонер:

LIQUID BRIGHTENER C 1 мл/л

LIQUID BRIGHTENER ND 1 мл/л

SILVER TONER B (или другой SILVER TONER) 2 г/л

BLUE TONER V 0,2-0,5 г/л

Рецепт выделки шкур енота с тонированием во время дубления. - Мир Меха

Автор: Administrator

20.12.2010 11:08 - Обновлено 28.12.2010 13:13

Спустя 2 часа добавить дубитель:

TAN EZN 2 мл/л

Спустя 1 час добавить жировку:

TANNING OIL G из расчёта 1 г/л

LOWENOL EML 1г/л

LOWENOL LFB 1 г/л

На утро проверка уровня pH (около 3,6),далее отжим шкур 1 час

После чего подсушить шкуры с опилками не допуская заката волоса

Расправка шкур - Растяжка включает в себя

Жирование 1: Заранее довести MINK GREASE TP до t около 45 градусов)

Мялка: (только для шкур без признаков теклости и закатов по волосу) в течении 1 часа

Далее пролежка шкур в течение ночи вывернутых кожаной тканью друг к другу

Затем подстрожка шей шкур

Жирование 2: проводится аналогично жированию 1

Далее мялка

Откатка

Расправка-Растяжка шкур

Строжка

Сушка шкур.

Далее проводится химчистка шкур в течении 1,5 минут.Для этго на 100 шкур енота необходимо 250 литров растворителя.

Затем сушка шкур при темпиратуре 35 градусов.

Далее откатка.

Проводится в чистых опилках до полной очистки меха.Для уменьшения статичности и улучшения блеска на конечном этапе,когда темпиратура шкур немного повысится развести 0,25 л GLO-MOR 1:1 с водой и добавить на 10 кг опилок.

Далее Разбивка шкур.

Шлифование шкур проводится по необходимости.

Далее Протряхивание.

Глажение.