

Выделка шкур красной лисы проводится при ЖК=25

Первоначальная обработка при выделке шкур красной лисы осуществляется по [рецепту выделки шкур песца и лисы](#)

Пикелевание шкур проводится (по волосу) при температуре 32 градуса,до

утра.Растворить в воде

соль NaCl 50 г/л

WETTER HAC 0,5 мл/л

LP-12-B 2 мл/л

Вариант А:

RODOL BROWN 2R 0,5 г/л

Вариант В:

RODOL BROWN 2R 0,4 г/л

RODOL 4JP 0,1 г/л

Спустя 2 часа добавить:

Молочная кислота 5 мл/л

Спустя 1 час добавить:

HCOOH 2 мл/л

На утро:

Сток, отжим шкур.

Дубление шкур лисы проводится (по кожевой) при температуре 36 градусов в течении ночи до утра.Растворить

соль NaCl 50 г/л

Алюмоаммонийные квасцы 40 г/л

TANNING ASSIST В 4 г/л

TANNING ASSIST В предварительно растворить в небольшом объёме воды и постепенно влить во вращающийся баракас,после того как раствор станет прозрачным,загрузить шкуры.

Шкуры вращать в баркасе 15 минут и далее по 5 минут в течении 4 часов.

Спустя 2 часа добавит дубитель:

MOUOTAN 1 мл/л

На утро проверка уровня pH (около 3,6),далее отжим шкур 1 час, протряхивание

Затем обработка шкур красной лисы по рецепту **выделки шкур песца и лисы**.