

Выделка шкур песка и лисы проводится при ЖК=25

Отмачивание шкур проводится при температуре 30 градусов,до утра.Растворить в воде соль NaCl 20 г/л

WETTER HAC 1 мл/л

Для шкур при отсутствии тёлости волоса добавить ELBRO 100-C 0,5-1,0 г/л

LP-12-B 2 мл/л.

На утро отжим шкур,дополнительная подмездровка голов и шей шкур на косе.Затем

Мойка шкур проводится при температуре 32 градуса в течении 1,0-1,5 часов.Растворить в воде

соль NaCl 20 г/л

SOLVO B 1 мл/л

DE-SOL-A 1 г/л

Пикелование шкур песка и лисы проводится при температуре 32 градуса,до утра.Приготовить раствор:

соль NaCl 50 г/л

Гликолевая кислота 2 мл/л

Молочная кислота 2 мл/л

Спустя 1 час добавить:

Щавелевая кислота из расчёта 1 г/л (только для шкур белого песка с отсутствием тёлости волоса),

HCOOH 2мл/л,

SUPER LOTAN A из расчёта 0,5 мл/л (только для шкур белого песка с отсутствием тёлости волоса при контроле pH 2,8-2,9).На утро:

Сток,отжим.

Дубление шкур песка и лисы проводится при температуре 32 градуса,до утра:

соль NaCl 50 г/л,

Алюмоаммонийные квасцы 35 г/л,

TANNING ASSIST B из расчёта 3,5 г/л в небольшом объёме тёплой воды и постепенно влить во вращающийся баркас,после того как баркас станет прозрачным,загрузить шкуры.

Спустя 2 часа добавить:

LOWENOL EML 1 г/л,

LOWENOL LFB 1 г/л,

Спустя 1 час добавить комплексный дубитель

MOUTOTAN 2 мл/л

На утро произвести контроль уровня pH (около 3,6),далее отжим 1 час.

Подсушка шкур по кожной ткани.

Тяжка шкур на ширину.

Жировка шкур производится щётками намазным способом с применением

FRIESOL,далее прлётка до утра.

На утро тяжка шкурпо длине,сушка шкур взавес.

Или другими вариантами:

Вариант А:

Смешать по одной части TANNING OIL G,LOWENOL EML,LOWENOL LFB с тремя частями

Рецепт выделки шкур песка и лисы. - Мир Меха

Автор: Administrator

20.12.2010 16:53 - Обновлено 30.12.2010 02:27

воды.

Вариант В:

Смешать 3 части NU OIL в 7 частях воды.

Далее пролёжка шкур в течении 2 часов,затем тяжка шкур на длину,подсушивание шкур в свободном состоянии.Далее

Химчистка.Для мялкового жирования составляет 1,5 мин.

При использовании 100 шкур необходимо 250 л растворителя.Затем сушка шкур при температуре 35 градусов.

Откатка шкур по волосу проводится с использованием чистых опилок.Для уменьшения статичности и усиления блеска волоса использовать:

GLO-MOR 0,25 литра (наполовину с водой) на каждые 10 кг опилок.Далее

Тяжка на длину.

Правка шкур на ширину.

Шлифование шкур.

Протряхивание.

Глажение.

При дальнейшем отбеливании выделанных шкур песка и лисы заменить комплексный хромсодержащий дубитель MOUTOTAN дубителем TAN-EZN из расчёта 2 мл/л.