

Выделка шкур лисы проводится при ЖК=20-25.

Первоначальная обработка проводится по [рецепту выделки шкур песка и лисы](#) .

Далее

Пикелование шкур: (по волосу) На 1 литр, t=35°С, на ночь

соль NaCl 50 г/л

WETTER HAC 0,5 мл/л

LP-12-B 2 мл/л

Гликолевая или молочная кислота (80%) из расчёта 3-4 г/л

Спустя 30 минут:

Добавить BRUSHING RACCOON EXTRA из расчёта 0,5-1,5 мл/л

Спустя 2 часа добавить:

HCOOH 2 мл/л.

На утро проверка уровня pH(около 3,0),затем отжим.

Дубление проводится при температуре 36 градусов.Шкуры вывернуты кожаной тканью наружу.До утра.Растворить

соль NaCl 50 г/л

Алюмоаммонийные квасцы 50 г/л

TANNING ASSIST B 2-3 г/л

TANNING ASSIST B предварительно растворить в небольшом объёме воды и постепенно влить во вращающийся баракас,после того как раствор станет прозрачным,загрузить шкуры.

Спустя 30 минут добавить оптические отбеливатели и тонер:

LIQUID BRIGHTENER C 1 мл/л

LIQUID BRIGHTENER ND 1 мл/л

SILVER TONER B (или другой SILVER TONER) из расчёта от 0,5 до 1,5 г/л

Спустя 30 минут добавить дубитель:

TAN EZN 2 мл/л

Спустя 1 час добавить:

TANNING OIL G 1 г/л

На следующее утро проверка уровня pH около 3,6,далее отжим 1 час,протряхивание шкур.

Затем дальнейшая обработка шкур лисы проводится по **рецепту выделки шкур песка и лисы**