

Наибольшее распространение в технологии верхового или трафаретного крашения получила покраска меха красителями известной компании «Lowenstein».Этот тип красителей относится к окислительным красителям и широко применяются при покраски различных видов меха для получения новых цветовых окрасок, как не существующих в природе (так называемых фантазийных),так и при покраске меха "под более дорогие или более ценные виды пушнины". При использовании соответствующих трафаретов можно окрасить шкурки песца или лисы под рысь,шкурки норки под леопарда или оцелота и так далее.

Верховая (трафаретная) покраска меха может осуществляться как намазным методом (при помощи щёток,валиков),так и распылением.Специально для верховой или покраске меха через трафарет существует две группы окислительных красителей: "Tipping" и "Cosmetic Brushing".

Главный принцип покраски меха этими красителями заключается в нанесении на поверхность меха определённого состава состоящего из красителей и окисляющих их окислителей одновременно без предварительного протравливания меха.Затем мех проходит обязательную пролёжку и сушку,чем создаются определённые условия для окисления покрашенного меха.

Красители для меха серии "Tipping" содержат в своем составе окислитель, поэтому при их использовании нет необходимости добавлять пероксид водорода или аммиак. Для верхового крашения готовят раствор выбранного красителя с концентрацией 20 г/л, который растворяют в тёплой воде и затем наносят на волосяной покров распылением или щетками. После этого шкурки оставляют на ночь для подсыхания. В течение этого времени красители окисляются,после чего волос,в местах где был нанесён краситель приобретают другой цвет. Для удаления оставшихся на поверхности меха остатков красителя и продуктов окисления проводится обычная откатка меха в опилках.

Красители серии Cosmetic Brushing представляют собой окисляемые полупродукты в чистом виде, поэтому при приготовлении рабочего раствора помимо красителей в него добавляют пероксид водорода и аммиак, концентрация которых должна соответствовать содержанию красителей. Ассортимент красителей Tipping и Cosmetic Brushing охватывает широкую цветовую гамму. С их помощью можно окрасить кончики волос меха в черный и различные цветные тона.С их помощью можно так же создавать и многоцветное верховое и трафаретное крашение меха путём нанесения красителей различных цветовых вариантов в несколько этапов.

Приготовление красителя Brushing для трафаретной покраски меха.

20 г красителя растворить в 0,5 л горячей воды

Добавить

65 мл Solvent C-10

100 мл этилового спирта

Автор: Administrator

19.11.2010 10:23 - Обновлено 28.12.2010 12:57

20 мл 90% муравьиной кислоты

65 мл Brushing assist B добавить до 1 л воды и затем загуститель

Нанести на волос. Обработка в паровой камере при 70°C 60 мин.

Рецепты приготовления красителей Tipping для верховой (трафаретной) покраски меха.

Приготовить 1 л раствора:

20 г выбранного красителя растворить в горячей воде $t = 40^{\circ}\text{C}$. Нанести на шкуры щеткой или распылителем. Подсушить в течение ночи.

Tipping-красители:

Вариант A: Tipping brown R

Вариант B: Tipping brown D

Вариант C: Tipping brown Y

Вариант D: Tipping brown N

Вариант E: Tipping red F

Вариант F: Tipping orange B

Вариант G: Tipping yellow G

Вариант H: Tipping olive G

Вариант I: Tipping green N

Вариант J: 60 г Tipping black N

Приготовление красильного раствора для трафаретного крашения с использованием красителями Tipping Black:

20 г - 60 г красителя растворить в 0,5 л горячей воды

Добавить от 20 до 60 г H_2O_2 35%-ной 5 мл 26% аммиака

добавить воды до 1 л воды, затем загуститель.

Приготовление красителя для трафаретной покраски из Rodol (аналог Урзол):

20-40 г Rodol black LB или JB или LOR-N растворить в 0,5 л горячей воды, добавить 20-40 мл H_2O_2 и 5 мл аммиак.

Добавить воды до 1 л, затем загуститель. Нанести на шкуры щеткой или распылителем. Подсушить в течение ночи.

Приготовление загустителя для раствора красителей верхового (трафаретного) крашения:

30 г/л Thickenер 44 растворить в 0,5 л холодной воды.

Помешать до растворения и добавить 0,5 л горячей воды.

Помешивать в течение 30 минут до загустения.

Откатка, протряхивание, глажение.

Автор: Administrator

19.11.2010 10:23 - Обновлено 28.12.2010 12:57
