

Проводится при жижкостном коэффициенте ЖК=20.

Для выделанных шкур норки.

Обработка проводится при темпиратуре t=35 градусов в течении ночи в растворе:

соль NaCl 30 г/л

WETTER HAC 0,5 мл/л

Алюмоаммонийные квасцы 25 г/л

TANNING ASSIST B 2,5 г/л

Спустя 30 минут добавить для:

Вариант А **тонирования меха норки** (окраска жемчуг):

LIQVID BRIGHTENER C 3мл/л

LIQVID BRIGHTENER R 2 мл/л

SILVER TONER R 0,25 г/л

Вариант В **тонирования меха норки** (окрас серебристо-голубой):

LIQVID BRIGHTENER C 1 мл/л

LIQVID BRIGHTENER ND 1 мл/л

LIQVID BRIGHTENER R 1 мл/л

SILVER TONER BP 0,1 г/л

Шкуры вращать в баркасе 3 часа,далее

На утро: отжим, сушка, отделочные операции.