

Рецепт покраски рейфорсинг на мехе соболя. - Мир Меха

Автор: Administrator

27.12.2010 16:49 - Обновлено 28.12.2010 13:21

Покраска меха соболя (рейфорсинг,рейнфорсинг) производится при ЖК=20

Мех соболя (желтоватый) шкуры после дубления.

Выворачиваем шкуры по волосу.

Мойка шкур производится при температуре t=32 градуса в течении 1,5 часов в растворе:

PT-90 7,5 мл/л

соль NaCl 40 г/л,затем

Сток, промывка, отжим шкур.

Покраска,крашение меха соболя проводится при температуре t=32-35 градуса до утра.

соль NaCl 40 г/л

LP-12-B 2,5 мл/л

WETTER HAC 0,5 мл/л

Вариант А (серовато-коричневый цвет):

P-40-B-NEW 40 г/л

DYE 66-FX EXTRA 4,74 г/л

DYE GX-90 4,5 г/л

DYE BROWN 22-D 0,75 г/л

DYE HR-30 0,75 г/л

Вариант В (коричневый цвет):

P-40-B-NEW 20 г/л

3-P-F 20 г/л

DYE 66-FX EXTRA 4,75 г/л

DYE GX-90 4,75 г/л

DYE BROWN 22-D 0,75 г/л

DYE HR-30 0,75 г/л

Вариант С (светло-коричневый цвет):

P-40-B-NEW 40 г/л

DYE 66-FX EXTRA 3,8 г/л

DYE GX-90 3,6 г/л

DYE BROWN 22-D 0,6 г/л

DYE HR-30 0,6 г/л

Вариант Д (светло-коричневый цвет):

P-40-B-NEW 20 г/л

3-P-F 20 г/л

DYE 66-FX EXTRA 3,8 г/л

DYE GX-90 3,6 г/л

DYE BROWN 22-D 0,6 г/л

DYE HR-30 0,6 г/л

Шкуры вращать в течении 30 минут,далее покой 6-8 часов,затем вращение 30 минут,

DEVELOPER KMC 15 мл/л

Шкуры вращать 30 минут,затем оставить до утра.

На утро вращать шкуры 30 минут,затем отжим.

Протряхивание шкур в сетчатом барабане в течении 1 часа 15 минут.

Мойка шкур проводится при температуре t=32-35 градуса в течении 3 часов.

SUPER LOTAN A 3 мл/л

Рецепт покраски рейфорсинг на мехе соболя. - Мир Меха

Автор: Administrator

27.12.2010 16:49 - Обновлено 28.12.2010 13:21

соль NaCl 30 г/л,затем

Сток, отжим, выворачивание шкур по кожевой ткани.

Осветление для рейнфорсинга (рейфорсинга) проводится в течении 30 минут,при температуре $t=32-35$ градуса в растворе:

LS-33-A 2,125 г/л

LS-33-B 0,375 г/л

MINK OIL WL 2,5 мл/л

Додубливание шкур соболя проводится в течении 2 часов при температуре $t=32-35$ градуса в растворе:

соль NaCl 30 г/л

Алюмоаммонийные квасцы 25 г/л

TANNING ASSIST B 2 г/л,далее

Загрузка шкур:

Спустя 1,5 часа добавить:

LS-33-A 2,125 г/л

LS-33-B 0,375 г/л

Спустя 30 минут сток.

Затем - подготовка к мялковому жированию шкур, жирование (без мятья), химчистка шкур и отделка по меху, как обычно.