

Выделка шкур каракуля проводится при ЖК=12

Отмачивание шкур проводится при температуре $t=25$ градусов в течении ночи до утра в растворе

соль NaCl 10 г/л

WETTER HAC 1 мл/л

ELBRO 100-C 1 г/л

Во вращающийся баркас загрузка шкур. Шкуры вращать 1 час, далее по 2 минуты в течении каждого часа. На утро проверка обводнения шкур путём прверочного мездрения шкур на мездрильной машине. Далее

Мездрение шкур

Мойка при температуре $t=32$ градуса в течении 2 часов в растворе:

соль NaCl 40 г/л

WETTER HAC 1 мл/л

SOLVO B 0,5 г/л, далее

Отжим шкур

Пикелевание проводится при температуре $t=32$ градусов до утра в растворе:

соль NaCl 50 г/л

WETTER HAC 0,5 мл/л

Гликолевая кислота 3 мл/л

Спустя 2 часа добавить кислоту:

HCOOH 3 мл/л

ELBRO SR 2 г/л

На утро проверка уровня pH (около 3,0). Далее

Сток, пролежка шкур до утра. Подстрожка проблемных участков голов, шей, хвостов и лап.

Дубление шкур каракуля проводится при температуре $t=35$ градусов до утра в растворе:

соль NaCl 50 г/л

Алюмоаммонийные квасцы 25 г/л

Спустя 2 часа добавить:

Хромовый дубитель основностью 33% из расчёта 6 г/л в сухом виде

LOWATAN CR 2 г/л

Спустя 30 минут добавить:

LOWENOL LFB 3 г/л

LOWENOL EML 3 г/л

TANNING OIL G 1 г/л

Спустя 2 часа добавить:

TANNING ASSIST B 2 г/л

Шкуры вращать в течении 30 минут, затем

На утро шкуры вращать в течении 30 минут, затем контроль уровня pH (примерно 3,6-3,7), далее центрифуга.

Распрвка шкур.

Намазное жирование :

LOWENOL LFB, LOWENOL EML, TANNING OIL G взять по одной части и смешать, затем добавить две части воды.

Рецепт выделки шкур каракуля сухо-солёного метода консервирования. - Мир Меха

Автор: Administrator

26.12.2010 23:21 - Обновлено 28.12.2010 13:00

Далее пролежка шкур в течении 2 часов кожаной тканью друг к кожаной ткане.

При необходимости применить второе повторное намазное жирование и пролежку.Далее

Сушка взавес при темпиратуре $t=30-35$ градуса,затем

Откатка шкур в течении 1 часа с применением на 10 литров воды 0,5 литра препарата ELBOMOR на каждый мешок опилок.Далее

Протряхивание

Разбивка шкур

Шкуры подсушить,далее

Химчистка шкур в течении 1,5-2,5 минут,затем

Откатка шкур в течении 1 часа с применением на 10 литров воды 0,5 литра препарата ELBOMOR на каждый мешок опилок.Далее

Протряхивание.

Разбивка шкур на разбивочной машине с острыми ножами,затем

Подсушить шкуры,

Откатка шкур в течении 3 часов с добавлением препарата DRUMMING SOLVENT 14,далее

Протряхивание шкур.